

BETEC™ Seal SC



Chống thấm gốc xi măng 2 thành phần cho khu vực ẩm nội thất, nhà vệ sinh và khu vực không lộ thiên.

Mô tả sản phẩm

BETEC™ Seal SC dạng lỏng và dạng bột được trộn với nhau thành hỗn hợp hai thành phần đồng bộ, khá linh hoạt để tạo màng chống thấm.

BETEC Seal SC dạng lỏng là chất lỏng cao su styren butadiene màu trắng sữa, được carboxylised, được sử dụng với bột BETEC Seal SC để cải thiện khả năng làm việc trong hỗn hợp nhằm đạt được độ bám dính tối ưu với bề mặt, cải thiện độ đàn hồi và kiểm soát sự co ngót khi đông kết, tránh sớm mất nước trong quá trình đông kết, và để tránh muối tạo bọt và tăng khả năng chống mài mòn

Ứng dụng tiêu biểu

- Tường và sàn bê tông cứng
- Bồn tắm, ban công, bồn hoa, và hố thang máy
- Hố thang
- Bể chứa
- Kết cấu giữ nước
- Cầu thang
- Hộp trồng cây bằng bê tông nguyên khối

Ưu điểm của sản phẩm

- Có thể kháng áp lực thuận và nghịch
- Dễ thi công và nhào trộn
- Hấp thụ nước thấp và khả năng kháng áp lực nước cao
- Bám dính tốt lên hầu hết bê tông, vữa và gạch.

Pha trộn

- Khuấy trước BETEC Seal SC Liquid trước khi trộn.
- Luôn thêm BETEC Seal SC Powder vào BETEC Seal SC Liquid. Thời gian trộn khoảng 2 - 3 phút.
- KHÔNG TRỘN TỪNG PHẦN NHỎ. KHÔNG ĐƯỢC THÊM NƯỚC, XI MĂNG, CÁT HAY CÁC VẬT LIỆU KHÁC VÀO BETEC SEAL SC.

Ứng dụng

Nền trước khi chống thấm phải tốt, sạch và không có các bất thường, sắc cạnh, các hạt rời, bụi bẩn, dầu và các chất

gây ô nhiễm. Bề mặt gạch và khối xây phải nhẵn và các mối nối phải được lấp đầy bằng xi măng.

BETEC Seal SC được thi công hai lớp bằng chổi hoặc bay. Chỉ áp dụng lớp đầu tiên theo chiều ngang, và sau đó chỉ áp dụng lớp thứ hai theo chiều dọc. Thay đổi hướng cho các lớp tiếp theo.

Để từng lớp phủ không bị dính (2 đến 6 giờ tùy thuộc vào điều kiện khí hậu), sau đó thi công các lớp tiếp theo với cùng độ dày / tỷ lệ tiêu thụ như lần đầu tiên. Tránh làm hỏng lớp thứ nhất trong quá trình thi công lớp thứ hai.

Làm sạch tất cả chổi, trục lăn, khay, thùng trộn và các khu vực xung quanh bằng nước sạch trước khi đóng bộ sản phẩm.

Thông số vật lý

Chỉ tiêu	Thông số điển hình	Tiêu chuẩn
Cường độ chịu nén (3 ngày)	>7N / mm ²	ASTM C109
Độ bền kéo	>1.2N / mm ²	ASTM C307
Bám dính bề tổng	>1.2N / mm ²	ASTM D4541

Mức tiêu thụ

Số lớp		Định mức theo m ²
2	1kg	2kg

Định mức này không bao gồm hao hụt và giả định mặt bằng đạt độ phẳng tốt

Quy cách

Sản phẩm	Đóng gói	Hạn sử dụng
BETEC Seal SC dạng bột	30kg/ túi	12 tháng Bảo quản thoáng mát
BETEC Seal dạng lỏng	10kg /thùng	12 tháng Bảo quản thoáng mát

An toàn và sức khỏe

An toàn và Xử lý: Đọc và hiểu nhãn sản phẩm và Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) cho từng thành phần hệ thống. Tất cả người dùng nên tự làm quen với thông tin này trước khi làm việc với sản phẩm và tuân theo các lưu ý đề phòng. Bạn có thể nhận được SDS bằng cách liên hệ với đại diện hoặc văn phòng GCP tại địa phương của bạn.

Dịch vụ kỹ thuật

Để được hỗ trợ về các bản vẽ làm việc cho các dự án và tư vấn kỹ thuật bổ sung, vui lòng liên hệ với đại diện GCP tại địa phương của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Việc sử dụng sản phẩm này nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất và trách nhiệm pháp lý được giới hạn trong việc thay thế vật liệu được chứng minh là bị lỗi. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do sử dụng không đúng cách. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

gcpat.com | For technical information: asia.enq@gcpat.com

We hope the information here will be helpful. It is based on data and knowledge considered to be true and accurate, and is offered for consideration, investigation and verification by the user, but we do not warrant the results to be obtained. Please read all statements, recommendations, and suggestions in conjunction with our conditions of sale, which apply to all goods supplied by us. No statement, recommendation, or suggestion is intended for any use that would infringe any patent, copyright, or other third party right.

BETEC is a trademark, which may be registered in the United States and/or other countries, of GCP Applied Technologies, Inc. This trademark list has been compiled using available published information as of the publication date and may not accurately reflect current trademark ownership or status.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140, USA.

PT GCP Applied Technologies Indonesia, Cikarang Industrial Estate Kav C-32, Cikarang, Bekasi 17530.

This document is only current as of the last updated date stated below and is valid only for use in Indonesia. It is important that you always refer to the currently available information at the URL below to provide the most current product information at the time of use. Additional literature such as Contractor Manuals, Technical Bulletins, Detail Drawings and detailing recommendations and other relevant documents are also available on www.gcpat.id. Information found on other websites must not be relied upon, as they may not be up-to-date or applicable to the conditions in your location and we do not accept any responsibility for their content. If there are any conflicts or if you need more information, please contact GCP Customer Service.