

Silcor® Top Coat 80

Lớp phủ bảo vệ hai phần, chống tia cực tím

Mô tả sản phẩm

Lớp phủ polyurethane béo, khô nhanh, không trơn trượt được thiết kế để bảo vệ hệ thống màng Silcor trong các tình huống tiếp xúc. Silcor Top Coat 80 có khả năng chống tia cực tím. Nó cung cấp lớp hoàn thiện bền bỉ, dễ dàng đi lại bằng chân cho các khu vực mái và sàn..

Đặc trưng

- Dễ dàng ứng dụng, dễ sử dụng và bảo dưỡng nhanh
 - Chống tia cực tím và có thể đi lại
 - Bảo dưỡng nhanh – nhanh chóng sử dụng
 - Độ bám dính hoàn toàn, linh hoạt vĩnh viễn
 - Khả năng chống chịu mưa ngay lập tức
 - Tùy chọn có sẵn bề mặt hoàn thiện mịn, satin
- Silcor Top Coat 80 có thể được sơn hoặc lát gạch theo yêu cầu, sau lần phủ đầu tiên bằng Silcor Primer BW F100

Sử dụng

Silcor Top Coat 80 được sử dụng cho các khu vực có màu sắc ổn định, không trơn trượt trong buồng máy và phòng máy thang máy, mái nhà, ban công, sàn, lần lượt theo chu vi, cửa xuyên thấu và bề cửa hoặc chớp cửa sổ.

Có thể được sử dụng để bảo vệ màu chống cho TẤT CẢ các loại màng chống thấm Silcor được sử dụng trong trường hợp tiếp xúc với bên bên ngoài.

Chuẩn bị

Bề mặt màng Silcor phải sạch và khô.

Thi công

Trộn riêng từng thành phần bằng cánh khuấy sạch, sau đó trộn đều trong một thùng chứa sạch, khô và trộn kỹ bằng máy trộn tốc độ thấp trong 5 phút trước khi thi công. Tỷ lệ pha trộn - Nhựa : Chất làm cứng là 5:1 tính theo trọng lượng.

Thi công hai lớp bằng cọ hoặc con lăn. Phủ lớp thứ hai theo hướng chéo với lớp thứ nhất để tạo ra lớp sơn đồng nhất.

Để phun, hãy áp dụng một lần phun ướt trên ướt.

Tất cả sự cố tràn hóa chất hoặc dung môi phải được loại bỏ ngay lập tức và khu vực đó phải được rửa sạch bằng chất tẩy rửa và nước.

Không sử dụng sản phẩm đã trộn khi đã trở nên đặc và nhão. Nên được loại bỏ. KHÔNG thêm dung môi.

Đặc tính điển hình

Đặc tính	Giá trị điển hình
Màu sắc	Xám
Trọng lượng riêng	1,1g / mL
Mức độ đóng rắn	>55%
Tuổi thọ ở 20C	30 phút
Tỷ lệ trộn (w/w)	5 : 1
Độ bám dính cắt ngang ASTM3359:2009	Xếp hạng 5A (không loại bỏ hoặc phủ)
QUV giả lập điều kiện môi trường, 2000 giờ ASTM G154:2006	Không thay đổi màu sắc/nứt/phồng rộp/phân tách

Bao phủ

Lớp phủ Silcor 80 – 0,3kg/m² cho DFT tối thiểu 0,15mm.

Đóng gói

Silcor Top Coat 80 Resin – Thùng 15kg.

Chất làm cứng Silcor Top Coat 80 – Thùng 3kg.

Dọn dẹp

Sử dụng rượu đã metyl hóa trước khi đóng rắn. Hãy cẩn thận khi sử dụng dung môi và xem lại tất cả Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) trước khi sử dụng.

Hạn sử dụng

Thùng kín có thời hạn sử dụng khoảng 12 tháng ở 25°C, độ ẩm 60%, nhưng sau khi mở, nó có thể bị đông cứng.

Sức khỏe và An toàn

Trong trường hợp bị đổ tràn và tai nạn, hãy tham khảo MSDS của sản phẩm hoặc khi có nghi ngờ, hãy liên hệ với đại diện GCP tại địa phương. Luôn mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và kính bảo hộ khi xử lý các sản phẩm hóa học. Để biết thông tin đầy đủ, hãy tham khảo MSDS có liên quan.

gcpat.com | For technical information: asia.enq@gcpat.com

Australia 1800 855 525 New Zealand +64 9 448 1146 China Mainland +86 21 3158 2888 Hong Kong +852 2675 7898
India +91 124 402 8972 Indonesia +62 21 893 4260 Japan +81 3 5226 0231 Korea +82 32 820 0800 Malaysia +60 3 9074 6133
Philippines +63 49 549 7373 Singapore +65 6265 3033 Thailand +66 2 709 4470 Vietnam +84 8 3710 6168

We hope the information here will be helpful. It is based on data and knowledge considered to be true and accurate, and is offered for consideration, investigation and verification by the user, but we do not warrant the results to be obtained. Please read all statements, recommendations, and suggestions in conjunction with our conditions of sale, which apply to all goods supplied by us. No statement, recommendation, or suggestion is intended for any use that would infringe any patent, copyright, or other third party right.

Silcor is a trademark, which may be registered in the United States and/or other countries, of GCP Applied Technologies, Inc. This trademark list has been compiled using available published information as of the publication date and may not accurately reflect current trademark ownership or status.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140, USA

Printed in Singapore | 04/16 | 300-Silcor-94



gcp applied technologies